

Sortierbeschreibung für die Eiche Dielen in A/B/R Sortierung für die Längen von 3,05 bis 8,05 m.:

Erlaubt:

- Rift, Flader und Halbrift
- Farb- und Strukturunterschiede
- Risse
- Kreuzrisse in den Ästen
- Feste Äste bis maximal 100 mm (was bei der Breite 245 mm sehr selten der Fall sein sollte)
- Ausfalläste bis maximal 80 mm (was bei der Breite 245 mm sehr selten der Fall sein sollte)
- Auslaufender Splint (selten)

Nicht erlaubt:

- Verfärbungen wie Bläue und Kupfereiche
- Wurm- und Insektenlöcher

Ausfalläste werden mit eingesetzten Naturästen verschlossen. Risse und Kreuzrisse werden nach Ihren Vorgaben gekittet.

Die Naturäste werden aus fest verwachsenen Ästen hergestellt. Es wird beim Kitten ein Naturast ausgewählt, der farblich und in seiner Form dem ausgefallenen Ast entspricht.

Ziel ist es, den Ausfallast so natürlich wie möglich durch einen eingesetzten Naturast zu ersetzen. So dass diese ursprüngliche Fehlstelle, durch das Einsetzen von Naturästen dem Betrachter nicht mehr auffällt.